

Serie 66



**Dutch
Design
Tegels**

Continuïteit en loopveiligheid spelen een belangrijke rol bij Dutch Design tegels.
Om deze wederzijdse doelen te bereiken, is samen met de woningbouwcoöperaties en de
projectontwikkelaars een serie ontworpen die zeer geschikt is voor de woning en utiliteitsbouw.

Wand

Vloer



Wt0001 1515
Uni wit Glans
P 104



Wt0002 1515
Uni wit mat
P 104



Wt0003 1520
Uni wit glans
P 104



Wt0004 1520
Uni wit mat
P 104



Wt0005 2025
Uni wit glans
P 103



Wt0006 2025
Uni wit mat
P 103




Vt0085 1515
Beige mat
A R10 / A
P 110



Vt0086 1515
Beige mat
A R11 / B
P 110



Vt0087 1515
Grijs mat
A R10 / A
P 110



Vt0088 1515
Grijs mat
A R11 / B
P 110



Vt0089 20x20
Beige mat
A R10 / A
P 110




Vt0090 2020
Beige mat
A R11 / B
P 110



Vt0091 2020
Grijs mat
A R10 / A
P 110



Vt0092 20x20
Grijs mat
A R11 / B
P 110



Vt0093 3030
Fijn gespikkeld beige
A R10 / A
P 110



Vt0095 3030
Fijn gespikkeld grijs
A R10 / A
P 110



Vt0094 3030
Fijn gespikkeld beige
A R11 / B
P 110



Vt0096 3030
Fijn gespikkeld grijs
A R11 / B
P 110

Technische specificaties

Conform NEN-EN 14411	Norm ISO	Wand keramiek			Vloer keramiek		
		Vereist	15x15 15x20	20x25	Vereist	15x15 20x20	30x30
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,3
Dikte	10545-2	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 5	+/- 5	+/- 5
Rechtheid van kanten	10545-2	+/- 0,3	+/- 0,2	+/- 0,2	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,3
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6
Vlakheid diagonalen Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,32	+ 0,25	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5
Vlakheid diagonalen Hol	10545-2	- 0,3	- 0,16	- 0,13	- 0,5	- 0,25	- 0,25
Vlakheid over zijde Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,35	+ 0,28	+ 0,5	+ 0,28	+ 0,28
Vlakheid over zijde Hol	10545-2	0,3	0,15	0,12	0,5	0,28	0,28
Schelluwte diagonaal	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,36	+/- 0,31	+/- 0,5	+/- 0,28	+/- 0,28
Antislip Din 51130 51097			n.v.t.	n.v.t.		R10/A R11/B	R10/A R11/B

Fysische & chemische eigenschappen

Wateropname	10545-3	min. 10%	10% - 20 %	10% - 20 %	max. 3%	< 2%	< 2%
Buigsterkte	10545-2	min. 15 N/mm2	> 20 N/mm2	> 20 N/mm2	min. 27 n/m2	> 40 n/m2	> 40 n/m2
Breksterkte	10545-4	> 200 N	< 600 N	< 600 N	>700 N	> 900N	> 900N
Weerstand tegen haarscheuren	10545-11	Vereist	Voldaan	Voldaan	Vereist	Voldaan	Voldaan
Vorstbestandheid	10545-12				Vereist	Voldaan	Voldaan
Bestand tegen huishoud chemicalien	10545-13	min. GB	GA	GA	min. GB	GA	GA
Vlekbestandheid	10545-14	min. 0,3	3	3	min. 0,3	3	3

Verpakkingsgegevens

Verpakkingsseenheden	formaat	st. p/doos	st. p/m2	dozen p/p	m2 p/p
Wand	15x15	44	44	100	100
Wand	15x20	33	33	80	80
Wand	20x25	30	20	60	90
Vloer	15x15	27	44	86	52.46
Vloer	20x20	25	25	57	57
Vloer	30x30	11	11	52	52

Onderhoud keramiek

Bouwreiniging	Methodiek	Verwijder losliggend vuil middels vegen, stofwissen of stofzuigen. Verdunnen met water volgens voorschrift verpakking Breng de oplossing in ruime maten aan met een schrobber en laat deze inwerken Dan de vloer goed schrobben en de vloestof opdwelen Daarna zeer goed met schoon water na spoelen (min 2x)
	Produkt:	HMK R59
Dagelijks onderhoud	Methodiek	Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloestof opnemen en goed naspoelen
	Produkt:	HMK P15
Periodiek onderhoud	Methodiek	Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloestof opnemen en goed naspoelen
	Produkt:	HMK R57

Nalevergarantie

Door eigen recepten en productiemethoden zijn wij onafhankelijk van productie-units, waardoor continuïteit wordt gewaarborgd. Door gebruik van organische grondstoffen, is het bij geen enkele producent mogelijk, dezelfde tinten te leveren.

De algemene verkoopwaarde van Dutch Design tegels zijn op aanvraag leverbaar

De afgedrukte kleuren benaderen zoveel mogelijk de werkelijkheid

www.dutchdesigntegels.nl / info@dutchdesigntegels.nl

Het wendelgoor 1, 7604 PJ Almelo T+31 (0)546574000