

# Serie 64



**Dutch  
Design  
Fliesen**

Das Unmögliche wird möglich. Transformieren von groß bis klein, heiß und kalt und dunkel zu hell. Ein Material für einen unendlichen Design und seine Flüssigphasen -Sintern Oberfläche, diese Porzellanfliese sehr leicht zu pflegen und daher ab dem Wohnzimmer im Erdgeschoss bis zu einer Auto Garage boden.



Vt0035 60x60 RT  
Beige mat  
A R9 P 123



Vt0036 60x60 RT  
Grijs mat  
A R9 P 123



Vt0037 60x60 RT  
Antraciet mat  
A R9 P 123



Vt0038 60x60 RT  
Zwart mat  
A R9 P 123



Vt0039 30x60 RT  
Beige mat  
A R9 P 123



Vt0040 30x60 RT  
Grijs mat  
A R9 P 123



Vt0041 30x60 RT  
Antraciet mat  
A R19 P 123



Vt0042 30x60 RT  
Zwart mat  
A R9 P 123




Vt0051 05/10/15x60 RT  
Beige mat  
A R9 P 131



Vt0052 05/10/15x60 RT  
Grijs mat  
A R9 P 131



Vt0053 05/10/15x60 RT  
Antraciet mat  
A R9 P 131



Vt0054 05/10/15x60 RT  
Zwart mat  
A R9 P 131



Vt0043 30x30 RT  
Beige mat  
A R9 P 125



Vt0044 30x30 RT  
Grijs mat  
A R9 P 125



Vt0044 30x30 RT  
Antraciet mat  
A R9 P 125



Vt0045 30x30 RT  
Zwart mat  
A R9 P 125



Vt0047 15x15 RT  
Beige mat  
A R10 / B P 131



Vt0048 15x15 RT  
Grijs mat  
A R10 / B P 131



Vt0049 15x15 RT  
Antraciet mat  
A R10 / B P 131



Vt0050 15x15 RT  
Zwart mat  
A R10 / B P 131

[www.dutchdesignfliesen.de](http://www.dutchdesignfliesen.de) / [info@dutchdesignfliesen.de](mailto:info@dutchdesignfliesen.de)

Het wendelgoor 1, 7604 PJ Almelo NL T+31 (0)546574000

## Technische Angaben

NEN-EN 14001	Norm ISO		ISO prüfung		
			15x15 30x30	30x60 60x60	stroken
Lange und breite	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,3	+/- 0,3
Dicke	10545-2	+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5
Geradheit der kanten	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,3	+/- 0,3
Rechtwinkigkeit	10545-2	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6
Mittelpunktvolbung	10545-2	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5
Flugelichkeit	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,28	+/- 0,28	+/- 0,28
Trittsicherheit din 51130 / 51097			R9/A	R9/ A	R9 A

## Fysische & chemische Angaben

Wasseraufnahme	10545-3	max. 3%	< 2%	< 2%	< 2%
Biegefestigkeit	10545-2	min. 27 n/m2	> 40 n/m2	> 40 n/m2	> 40 n/m2
Bruchlast	10545-4	>700 N	> 900N	> 900N	> 900N
Frostbeständigkeit	10545-12	Erforderlich	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
Chemische beständigkeit	10545-13	min. GB	GA	GA	GA
Fleckenbestädigkeit	10545-14	min. 0,3	3	3	3

## Verpackung

Verpackung	formaat	st. p/box	box. p/m2	boxen p/p	m2 p/p
Boden	15x15	44	1	28	27,2
Boden	30x30	11	1	46	44,62
Boden	05/ 10/ 15x60	18	1,12	56	60,23
Boden	30x60	6	1,44	56	51,84
Boden	60x60	4	1,44	30	43,2

## Pflegehinweis

Eine gute Baureinigung ist erforderlich für eine problemlose Pflege

Dutch Design Fliesen empfiehlt: HMK R159 (Moeller Stonecare), [www.moellerstonecare.eu](http://www.moellerstonecare.eu)

1 - Mischen Sie die Zementschleierentferner mit Wasser nach Vorgabe des Herstellers. Eine zu hohe Dosis Zementschleierentferner kann die Fugen beeinträchtigen und bleibend beschädigen! 2 - Befeuchten Sie die Fliesenoberfläche mit einem Wischlappen oder einem Mopp und sauberes Wasser. Das Wasser dringt in den Poren der Fugen und schützt die Fugen hiermit gegen Beeinträchtigung durch den Zementschleierentferner. 3 - Tragen Sie nun den Zementschleierentferner auf mit einer Bürste oder mit einem Schwamm und Reiben Sie dies leicht ein. 4 - Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Zeit einziehen konform Vorschrift des Herstellers. Lassen Sie das Reinigungsmittel nicht eintrocknen! Durch Trocknen können die gelösten Fugenmörtelreste noch fester an die Fliese haften. Besondere Achtsamkeit bei profilierten Bodenfliesen. Beachten Sie dass die Reinigungsflüssigkeit und aufgelöste Zement- und Fugenmörtelresten vollständig vom Boden weggeschafft sind durch gründliches Spülen und Trocknen. Große Oberflächen müssen deshalb in Teilen von z.B. 20 Qm. Gereinigt werden. 5 - Dann das Reinigungsmittel kurz aufschrubben und direkt entfernen. Bitte verwenden Sie bevorzugt einen Wassersauger. 6 - Direkt nach dem Entfernen des Reinigungsmittels den Boden sorgfältig nachwischen mit einer großen Menge sauberem Wasser.

Mit eigenen Rezepturen und Herstellungsverfahren sind wir unabhängig von Produktionseinheiten, die Kontinuität ist so gewährleistet. Durch die Verwendung von Bio-Rohstoffen ist nicht möglich, die gleichen Töne zu liefern.

Die allgemeinen Bedingungen des Dutch Design Fliesen sind auf Anfrage erhältlich

Die gedruckten Farben so nah wie möglich an der Realität

[www.dutchdesignfliesen.de](http://www.dutchdesignfliesen.de) / [info@dutchdesignfliesen.de](mailto:info@dutchdesignfliesen.de)

Het wendelgoor 1, 7604 PJ Almelo NL T+31 (0)546574000